



MICROFASER

M2010

SCHAUENBURG



140 cm breit



Erhältlich in 111 Farben

M2010 MICROFASER




M2010



HOCHFESTE, FARBBRILLANTE MICROFASER DER NEUEN GENERATION

Ein Microfaserstoff der neuen Generation: M2010 ist ein non-woven Produkt, das nach dem dreilagigen Almasystem hergestellt wird. Es ist angenehm weich, und anschmiegsam, dabei pflegeleicht und unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Die hochfeste Beschaffenheit dieser farbrillanten Microfaser macht eine Rückenlaminierung verzichtbar. M2010 ist hervorragend für den Wohnbereich und für Objektmöbel geeignet und ist sowohl leicht zu reinigen als auch vollständig waschbar. Es besteht zu 88% aus Polyester und nur zu 12% aus Polyurethan. Scheuertouren nach Martindale über 110.000. Rohmaterial aus Recycling nach Öko Tex 100 schadstofffrei.




M2010 1001 Blau




M2010 1002 Grauweiss



M2010 1003 Signalgrau



M2010 1004 Papyrusweiss



M2010 1005 Silbergrau




M2010 1006 Olivgrau



M2010 1007 Steingrau



M2010 1008 Blaugrau



M2010 1009 Weiss



M2010 1010 Hellelfenbein



M2010 1011 Beige



M2010 1012 Braunbeige



M2010 1013 Elfenbein



M2010 1014 Gelbbeige



M2010 1015 Safrangelb



M2010 1016 Graubeige



M2010 1017 Braungrau



M2010 1018 Kieselgrau



M2010 1019 Fahlgrau



M2010 1020 Ockerbraun



M2010 1021 Olivbraun



M2010 1022 Hellrosa



M2010 1023 Beigerot



M2010 1024 Lehmbraun



M2010 1025 Gelborange

M2010 MICROFASER




M2010 1026 Rotrosa




M2010 1027 Rotbraun




M2010 1028 Hellgelb



M2010 1029 Dunkelgelb



M2010 1030 Zinkgelb



M2010 1031 Dahliengelb



M2010 1032 Sonnengelb



M2010 1033 Gelbbraun



M2010 1034 Orangebraun



M2010 1035 Braunrot



M2010 1036 Korallenrot



M2010 1037 Rosarot



M2010 1038 Rot



M2010 1039 Braunrot




M2010 1040 Lachsorange



M2010 1041 Verkehrsorange



M2010 1042 Signalorange



M2010 1043 Lachsrot



M2010 1044 Verkehrsrot



M2010 1045 Feuerrot



M2010 1046 Kaminrot



M2010 1047 Verkehrspurpur



M2010 1048 Rotviolett



M2010 1049 Violett



M2010 1050 Purpurrot



M2010 1051 Rehbraun



M2010 1052 Graulila




M2010 1053 Lilagrau



M2010 1054 Blaulila



M2010 1055 Rotlila



M2010 1056 Grau



M2010 1057 Lilablau



M2010 1058 Rosa



M2010 1059 Pink



M2010 1060 Verkehrslila



M2010 1061 Graugrün



M2010 1062 Braungrün



M2010 1063 Braun




M2010 1064 Graublau



M2010 1065 Taubenblau



M2010 1066 Fernblau



M2010 1067 Saphirblau



M2010 1068 Enzianblau



M2010 1069 Blauschwarz



M2010 1070 Helllila

M2010 MICROFASER



M2010 1071 Dunkelrot



M2010 1072 Purpurviolett



M2010 1073 Rotgrau




M2010 1074 Schwarzgrau




M2010 1075 Khaki



M2010 1076 Türkisblau



M2010 1077 Babyblau



M2010 1078 Hellblau




M2010 1079 Ozeanblau



M2010 1080 Schwarzblau



M2010 1081 Nachtblau



M2010 1082 Blaurot



M2010 1083 Signalblau



M2010 1084 Grasgrün



M2010 1085 Wasserblau



M2010 1086 Blaugrün



M2010 1087 Nussbraun



M2010 1088 Zitronengelb



M2010 1089 Schwefelgelb



M2010 1090 Hellgrün gelb



M2010 1091 Verkehrsgrün



M2010 1092 Grüngrau



M2010 1093 Grünblau



M2010 1094 Hellgraublau



M2010 1095 Schilfgrün



M2010 1096 Türkis




M2010 1097 Mintgrün



M2010 1098 Azurblau




M2010 1099 Terrabraun



M2010 1100 Kunstrasengrün



M2010 1101 Grün



M2010 1102 Türkisgrün



M2010 1103 Blaugrün



M2010 1104 Kieferngrün



M2010 1105 Grünschwarz




M2010 1106 Blaugrau



M2010 1107 Basaltgrau



M2010 1108 Granitgrau



M2010 1109 Anthrazit



M2010 1110 Schwarz



M2010 1111 Schwarzbraun

TEST TYPE OF TEST	TESTMETHODE TEST METHOD	EINHEIT	
GEWICHT WEIGHT	ISO 9073/1	g/m ²	265 ± 5%
DICKE THICKNESS	UNI EN ISO 9073/2	mm	0,85 ± 0,05
BREITE WIDTH	UNI EN 1773	mm	1420 ± 20
ZUGFESTIGKEIT TENSILE STRENGTH	UNI 4818/6	kg	L 80 ± 5 T 80 ± 5
REISSFESTIGKEIT BREAKING ELONGATION	UNI 4818/6	%	L 40 ± 10% T 45 ± 10%
REISSDEHNUNG UNTER GEWICHT (10 KG) EXTENSION UNDER LOAD (10 KG)	UNI 4818/7	%	L 5,2 ± 10% T 11,7 ± 10%
WEITERREISSKRAFT TEAR STRENGTH	UNI 4818/9	kg	L 24 ± 10% T 19 ± 10%
MASSÄNDERUNG BEIM 40°C WASCHEN DIMENSIONAL STABILITY IN WATER AT 40°C	UNI EN 26330/96	%	L -0,5 T -0,8
MASSÄNDERUNG BEI TROCKENREINIGUNG DIMENSIONAL STABILITY DRY CLEANING	UNI ISO 3175	%	L -0,4 T -0,8
DAUERFALTVERHALTEN FLEXOMETER	DIN 53351		50.000 Touren - keine Beschädigung der Zurichtung No damage of finish
PILLINGFESTIGKEIT PILLING RESISTANCE	UNI E, 15, 12, 434, 0	index	5
LICHTECHTHEIT COLOR FASTNESS TO RUBBING	ISO 105 B02	blue scale	> = 5
REIBECHTHEIT COLOR FASTNESS TO RUBBING	UNI 4818/20	grey scale	dry 4/5 wet 4/5
FARBECHTHEIT BEIM 40°C WASCHEN COLOR FASTNESS TO WATER AT 40°C	ISO 105 D08	grey scale	change of shade: 5 bleeding pes/co: 4
FARBECHTHEIT BEI TROCKENREINIGUNG DRY CLEANING COLOR FASTNESS	ISO 105 D01	grey scale	change of shade: 4 bleeding: 4
HALBWERTZEIT NACH DER ROTHCHILD METHODE HALF-DISCHARGE TIME WITH ROTHCHILD'S METHOD	Rothchild	seconds	< = 10
SPRÜHTEST SPRAY TEST	AATCC-22	AATCC-22 scale	> = 70
BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHWEISS ACID PERSPIRATION	UNI EN ISO 105 E 04	grey scale	-
FARBECHTHEIT BEI WASSER WATER COLOR FASTNESS	UNI EN ISO 105 E 01	grey scale	-
FARBECHTHEIT BEI SALZWASSER SALTY WATER COLOUR FASTNESS	UNI EN ISO 105 E 02	grey scale	-
ZUSAMMENSETZUNG COMPOSITION		%	PES: 88 PU: 12

VERMERK Obwohl alle Daten der physischen Eigenschaften so genau wie möglich ermittelt worden sind, gelten sie als Näherungsangaben.
NOTE Even though the data concerning the physical features are as near as possible to the real ones, the same are nevertheless to be considered approximate

WEITERE PRÜFUNGEN AUF ANFRAGE MORE TESTINGS ON DEMAND



BRANDKLASSE FIRE CLASS

Materialien werden nach Art des Brandverhaltens in Brandklassen eingeteilt. Die Art der Brandklasse bestimmt das Vorgehen beim Löschen.

Materials are categorized into fire classes according to their reaction to fire. The type of fire class determines the procedure when extinguishing a fire.



REIBECHTHEIT FASTNESS TO RUBBING

Die Reibechtheit gibt an, wie widerstandsfähig die Farben der Lederoberflächen gegenüber einem Abreiben oder Abfärben durch andere Textilien sind.

Fastness to rubbing specifies how resistant the leather surfaces' colors are against abrasion or bleeding of color by other textiles.



LICHTECHTHEIT LIGHT FASTNESS

Die Lichtechtheit beschreibt die Konstanz der Farben von Oberflächen bei längerer Beleuchtung. Besonders wichtig, wenn Materialien an Fenstern platziert oder im Outdoor-Bereich eingesetzt werden sollen.

Light fastness describes the consistency of the surfaces' color when exposed to lighting for prolonged periods of time. Particularly important when materials are placed besides windows or used in outdoor areas.



CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT CHEMICAL RESISTANCE

Durch die chemische Beständigkeit wird die Widerstandsfähigkeit von Materialien gegenüber der Einwirkung von Chemikalien beschrieben.

Chemical resistance describes the resilience of materials against the impact of chemicals.



BLUT- & URINBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE TO BLOOD & URINE

Die Blut- und Urinbeständigkeit gibt an, wie widerstandsfähig das Material gegenüber dem Kontakt mit Blut und Urin ist.

Resistance to blood and urine gives a description of how resilient the material is when coming into contact with blood and urine.



DAUERFALTVERHALTEN FLEX RESISTANCE

Anhand des Dauerfaltverhaltens ist erkennbar, in wie weit Lederoberflächen mechanisch strapazierbar sind.

Flex resistance signifies how well leather surfaces can resist mechanical stress.



ANTIBAKTERIELLES VERHALTEN ANTIBACTERIAL PROPERTIES

Das antibakterielle Verhalten gibt an, ob auf einem Material die Vermehrung von Bakterien gehemmt wird.

Antibacterial properties state whether or not the multiplication of bacteria is inhibited by the material.



SCHMUTZABWEISEND STAIN-RESISTANT

Materialien, die schmutzabweisend sind, sind weniger anfällig für eine Verschmutzung. Sollte sie dennoch verschmutzt werden, so sind sie leicht zu reinigen (z. B. durch einfaches Abwischen).

Materials that are stain-resistant are less susceptible to soiling. Should they be soiled nonetheless they are especially easy to clean (e.g. by simply wiping down).



UV-BESTÄNDIGKEIT UV-RESISTANCE

UV-Licht, das auch im Sonnenlicht enthalten ist, kann die Trübung, Versprödung oder den Zerfall von Oberflächen zur Folge haben. UV-beständige Materialien sind gegenüber UV-Strahlung widerstandsfähiger.

UV-light which is also contained in sunlight can cause cloudiness, embrittlement, or the disaggregation of surfaces. UV-resistant materials are more resilient to UV-radiation.



DESINFIZATIONS- & REINIGUNGSMITTELBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE TO DISINFECTANTS AND CLEANING AGENTS

Für Reinigungsmittel werden oft Säuren, Alkohol oder Laugen eingesetzt. Daher ist es wichtig zu wissen, ob ein Material dafür geeignet ist oder sich unter dem Einfluss von Reinigungsmitteln verändert.

Many cleaning agents contain acids, alcohol, or lyes. Therefore it is important to know if a material is suited to be cleaned with these substances or if its properties will change under their influence.



EINFACHE REINIGUNG EASY TO CLEAN

Anhand dieses Symbolen erkennen Sie, ob ein Material einfach zu reinigen ist. Dies ist nicht nur ein wichtiger Zeit- sondern auch ein Kostenfaktor.

By reference to this symbol you can easily determine if a material is easy to clean. This is a considerable time and money factor.



SPS - OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG SPS - SURFACE PROTECTION SYSTEM

Das SPS ist eine besonders hochwertige Form der Oberflächenbeschichtung. Materialien, die SPS aufweisen, zeigen sich widerstandsfähiger und robuster gegenüber Verschmutzungen und Alterserscheinungen. Sie sind auch leichter zu reinigen.

SPS is a premium-quality form of surface finish. Materials that feature SPS have proven to be more resistant and robust when it comes to soiling and signs of aging. In addition, they are also easier to clean.